

گزارش آزمون سمیت سلولی

نام و آدرس مشتری:

شرکت اندیشه گستر مسعود (شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۴۶۲۶۱۴) - تهران، خیابان شریعتی، روبروی خیابان دولت، کوچه امام زاده، پلاک ۱۴، واحد ۵ - شماره تماس: ۰۲۶۳۰۱۴۸ - ۰۲۲۶۳۱۲۷

محل انجام آزمایش:

آزمایشگاه کیا نانو زیست ویستا - تهران، فلکه دوم صادقیه، به سمت جناح، انتهای خیابان طاهریان، پلاک ۵۸، ساختمان رز، طبقه ۴، واحد ۱۰ - شماره تماس: ۰۹۱۲۰۸۰۹۹۰۷ - ۰۴۴۰۲۴۰۲۳

استاندارد آزمون و ارزیابی انطباق:

- UNI EN ISO 10993-5:2009 – Biological evaluation of medical devices – Part 5: Test for in vitro cytotoxicity

جدول زمانی:

۱۴۰۰/۰۳/۱۸	شروع آزمون:	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	پذیرش نمونه:
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	ارائه گزارش:	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	پایان آزمون:

مشخصات نمونه:

سمان زنیک پلی کربوکسیلات	نام
اندیشه گستر مسعود - کشور ایران	شرکت سازنده
N000317/69/01	کد نمونه آزمایشگاه
-	تاریخ تولید
-	Batch Number
-	LOT Number
-	REF Number
تاریخ انقضا	۱۴۰۰/۰۱/۲۰
روش استریل	۰۰۰۱۰۵۰۱

خلاصه نتایج آزمون:

نتایج آزمون	روش آزمون	نوع آزمون
در غلظت ۱۰٪ سمیت سلولی ندارد	ISO 10993-5:2009 Annex C	سمیت سلولی - تست بر روی عصاره نمونه

مدیریت آزمایشگاه کیا نانو زیست ویستا
سجاد محمدی
کیا نانو زیست ویستا
سهامی خاص ثبت ۵۰۳۲۱۵

مقدمه:

از آزمون (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid) MTT برای بررسی سمیت سلول تحت تاثیر عصاره نمونه‌ها استفاده می‌شود تا بتوان معیاری از زیست سازگاری نمونه‌ها را بدست آورد. رنگ MTT در میتوکندری سلول‌های زنده از رنگ زرد به کریستالهای بنفش فورمازان تغییر می‌یابد و غلظت رنگ معیاری از میزان سلول‌های زنده است که با دستگاه فوتومتر در طول موج ۵۷۰ nm قابل اندازه‌گیری خواهد بود.

روش آزمون و ارزیابی انطباق:

این آزمون و معیارهای ارزیابی انطباق آن مطابق با استاندارد ISO 10993-5:2009 Annex C استاندارد ISO 10993-12 باشد.

عصاره‌گیری‌ها مطابق با استاندارد ISO 10993-12 به شرح ذیل انجام شد:

• آماده سازی عصاره نمونه مورد آزمون:

نمونه پودر و مایع با نسبت مشخص با هم ترکیب شد. به ازای هر ۰/۲ گرم از سمان مورد آزمون، ۱ میلی لیتر محیط کشت به ظرف حاوی نمونه افزوده شد و به مدت ۷۲±۲ ساعت درون انکوباتور با دمای ۳۷±۱ درجه سانتی گراد نگهداری شد. از عصاره نمونه غلظت ۱۰٪ و ۵٪ تهیه شد.

• آماده سازی عصاره نمونه کنترل منفی:

به ازای هر ۳ سانتی‌متر مربع از سطح مقطع HDPE (High Density Polyethylene)، ۱ میلی‌لیتر محیط کشت به ظرف حاوی HDPE افزوده شد و به مدت ۷۲±۲ ساعت درون انکوباتور با دمای ۳۷±۱ درجه سانتی گراد قرار گرفت.

• آماده سازی عصاره نمونه کنترل مثبت:

به ازای هر ۶ سانتی‌متر مربع از سطح مقطع دستکش لاتکس، ۱ میلی‌لیتر محیط کشت به ظرف حاوی دستکش لاتکس افزوده شد و به مدت ۷۲±۲ ساعت درون انکوباتور با دمای ۳۷±۱ درجه سانتی گراد قرار گرفت.

برای بررسی میزان سمیت سلولی از آزمون MTT cytotoxicity test استفاده شد، به صورتی که ابتدا به میزان 1×10^4 سلول L929 با محیط کشت RPMI (همراه با ۱۰٪ سرم جنین گاوی (FBS)، ۱٪ پنی سیلین و استریتومایسین) درون چاهک‌های پلیت ۹۶ خانه با ۶ بار تکرار ریخته شد و سپس به مدت ۲۴±۲ ساعت در انکوباتور حاوی ۵٪ گاز دی اکسید کربن و دمای ۳۷±۱ درجه سانتی گراد قرار داده شد تا سلول‌ها به صورت کامل به کف چاهک‌های پلیت بچسبند. پس از گذشت ۲۴±۲ ساعت محیط کشت چاهک‌ها خارج شد و عصاره‌ها به چاهک‌های پلیت افزوده و سلول‌ها برای مدت ۲۴±۲ ساعت دیگر در مجاورت این عصاره‌ها قرار گرفتند. پس از گذشت ۲۴±۲ ساعت عصاره چاهک‌ها خارج شدند و به میزان ۱۰۰ میکرولیتر رنگ MTT با غلظت ۰/۵ mg/ml به هر چاهک اضافه شد. پس از گذشت ۳ ساعت رنگ MTT چاهک‌ها خارج شد و ایزوپروپانول به تمامی چاهک‌ها اضافه گردید تا بلورهای بنفش رنگ تشکیل شده و به صورت کامل حل

شوند. در پایان مقدار رنگ حل شده در ایزوپروپانول با استفاده از دستگاه الایزا در طول موج ۵۷۰ nm محاسبه شد. چاهکهایی که دارای سلول‌های زنده هستند چگالی نوری (OD) بالاتری نسبت به چاهکهای با سلول مرده از خود نشان می‌دهند. بنابراین با توجه به فرمول ذیل می‌توان چگالی نوری چاهکهای نمونه مورد آزمون را با چاهکهای نمونه کنترل مقایسه نمود.

$$\text{Toxicity\%} = 1 - \frac{\text{mean of OD sample}}{\text{mean of OD control}} \times 100$$

$$\text{Viability\%} = 100 - \text{Toxicity\%}$$

تجهیزات:

- هود لامینار
- انکوباتور CO₂
- سانتریفیوژ
- الایزا ریدر
- میکروسکوپ اینورت

معیار پذیرش:

- نمونه مورد آزمون اگر Viability بیشتر از ۷۰٪ داشته باشد سمیت سلولی ندارد.
- نمونه مورد آزمون اگر Viability کمتر از ۷۰٪ داشته باشد سمیت سلولی دارد.
- نمونه بلانک باید ۱۰۰٪ Viability داشته باشد.
- نمونه کنترل مثبت باید Viability کمتر از ۵۰٪ داشته باشد.
- بین تکرار نمونه‌های هر گروه باید کمتر از ۱۵٪ باشد.

نتایج:

	Test Sample		Blank	Positive Control	Negative Control
	10%	5%			
Average (OD)	0.265	0.312	0.369	0.005	0.357
STDV	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02
Viability %	71.881	84.629	100.000	1.356	96.835
Toxicity %	28.119	15.371	0.000	98.644	3.165

Expanded uncertainty¹=±4.34 % Reading

¹ Expanded uncertainty: An interval about the measurement result that encompasses 95% of probability density function of measurement result.

کیا نانو زیست ویستا

ارزیابی انطباق:

در صد زنده ماندن سلول‌های در تماس با نمونه مورد آزمون (سمان زنیک پلی کربوکسیلات شرکت اندیشه گستر مسعود) نسبت به نمونه شاهد در غلظت ۱۰٪ حدود ۷۲٪ بود که نشان دهنده عدم سمیت سلولی عصاره جدا شده از نمونه در این غلظت می‌باشد.

تصویر نمونه مورد آزمون:



مراجع:

- UNI EN ISO 10993-5:2009 "Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity"
- UNI EN ISO 10993-12:2012 "Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials"

